# ANTICORIT WRC PJ 202
# 福斯钢丝绳润滑防锈脂 WRC PJ 202

## 性能概述

ANTICORIT WRC PJ 202 是福斯钢丝绳润滑剂系列产品中的重要产品之一。

ANTICORIT WRC PJ 202 是一种由精炼矿物烃基蜡和优选的添加剂制成的起吊绳用高性能防锈润滑剂。由于其高熔点及低脆性点使它具有极宽的应用温度范围。其抗疲劳特性优于大多数竞争者产品，同时具有优异的防锈性能（超过 30 个 KESTERNICH 腐蚀测试循环）。

## 产品特点

- 适用温度范围宽（-55 ℃ 到 100 ℃）
- 优异的防锈性能
- 优异的抗盐水腐蚀性能（通过 720 小时的盐水试验和循环潮湿试验）
- 优异的密封性能
- 冷态下也可以泵送

## 应用范围

ANTICORIT WRC PJ 202 是专为起吊钢丝绳研制的防锈润滑剂，也可以用于其他对钢丝绳润滑剂要求高的场合。

## 储存条件

避免日光直接曝晒、风吹雨淋，室内存放

## 典型数据

| 性能 | 单位 | ANTICORIT WRC PJ 202 | 检测方法 |
|---|---|---|---|
| 颜色 | - | 浅棕色 | 目测 |
| 滴点 | ºC | 大于 100 | IP 371 |
| 脆性点 | ºC | -55 | IP 80 |
| 闪点 (开口) | ºC | 大于 220 | ASTM D92 |
| 锥入度 | 1/10 mm | 105 | ASTM D937 |
| 循环潮湿试验 | 720 小时 | 通过 | ASTM B 117 |
| 盐水腐蚀试验 | 720 小时 | 通过 | ASTM B 117 |
| KESTERNICH 湿热试验 | 循环 | 30 | DIN 21 258 |
| 应用温度 | ºC | 110 到 130 | |
| 沥青 | | 不含 | |

**以上数据为当前产品的典型数据，而并不等同于技术规范。**

本产品资料仅供参考，所提供的信息和数据是当前生产的典型值，符合技术规范，可能会有变动。这些数据的准确性，没有任何明确的或暗示的对于产品的适销性、适合何种用途或任何其它保证。以上结论应从使用中得出，但是风险是同产品的使用相联系的。

While the information and figures given here are typical of current production and confirm to specification, minor variations may occur. No warranty expressed or implied is given concerning the accuracy of the information or the suitability of the products.



TÜVRheinland® CERT ISO 9001, ISO 14001 BS OHSAS 18001 ISO/TS 16949